

# SUNGUARD® HIGH PERFORMANCE

## Bright Green 40/29

### Слънце защита и топлоизолация в едно покритие.

Сън SunGuard® High Performance Bright Green 40/29 са предпочитания избор на архитекти и специалисти, когато ярко зелено отражение трябва да се съчетаят с изключителни технически изисквания.

Един продукт разработен да намали да минимум проникването на слънчева енергия като същевременно позволява максимална пропускливост на видима светлина.

Една изключителна алтернатива с по-добро решение на традиционните оцветени в масата си стъкла.

- **Непроменлив външен вид и запазване на цвета**
- **Ниска абсорбция (може да се използва незакалено)**
- **Може да се закалява, уякчава, огъва и ламинира\***
- **Може да се емайлира с одобрени бои\***
- **Не се изисква отнемане на покритието\***
- **Произвежда се с дебелина от 3 до 12 mm във всички стандартни размери**

\* Моля съобразявайте се с указанията за обработка на стъклата от серията SunGuard® и се свържете с GUARDIAN за допълнителна информация.

Видима светлина				Слънчева енергия			Слънчев фактор g- стойност EN 410 [%]	Коефициент на топлопреминаване U-стойност (EN 673)	
Преминаване [%]	Отражение отвън [%]	Отражение отвътре [%]	Индекс на запазване на цвета	Пряко преминаване [%]	Отражение отвън [%]	Абсорбция [%]		Въздух [W/m²K]	Аргон 90% [W/m²K]
40	37	24	96	26	24	50	29	1,4	1,1

Стъклопакет 6-16-4, SunGuard® покритие на поз.2



**BUILD WITH LIGHT™**

Продуктите SunGuard® са достъпни в различни части на Европа благодарение на независимата мрежа от производители. За допълнителна информация моля да се обърнете към местния представител на GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.  
Англия  
Phone: 0044 (0) 800 032 6322  
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.  
Люксембург  
Phone: 00 352 50301  
e-Mail: sales\_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.  
Испания  
Phone: 00 34 948 817255  
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.  
Унгария  
Phone: 0036 (0) 68 887 200  
e-Mail: oroshaza\_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH  
Германия  
Phone: 0049 (0) 3494 361 800  
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.  
Полша  
Phone: 0048 (0) 34 323 9200  
e-Mail: tech\_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC  
Русия  
Phone: 007 (8) 4912 956600  
e-Mail: gsr\_sales@guardian.com

Всички данни са номинални стойности и подлежат на допустими отклонения за продукта.  
Фото-спектрометричните стойности отговарят на стандарт EN 410; U-стойностите отговарят на стандарт EN 673.

Опровержение: Информацията, съдържаща се в това издание, представлява общо описание на продукта „SunGuard®“. „GUARDIAN“ отхвърля отговорността, произлизаща от всички неточни твърдения и пропуски в настоящото издание, както и отговорността за всички последици в резултат от това. Използващите тази информация носят отговорност за това да гарантират, че предвидената употреба на „SunGuard®“ е подходяща и съвместима с всички приложими закони, нормативи, стандарти, кодове на практики и други изисквания. Препоръчва се производителите на „SunGuard®“ да се консултират с Ръководството за обработка, осигурено от „GUARDIAN“ и отнасящо се до специфични инструкции за боравене, съхранение, обработка, процедиране, използване и успешното инсталиране на „SunGuard®“. „Ръководството за обработка“ се осигурява при първата доставка на „SunGuard®“ или може да бъде предоставено директно от „GUARDIAN“.